



SUMA SPACE, S.A DE C.V

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: POLIETILENO ESTIRABLE 18" CAL. 80

PROCESO DE PRODUCCIÓN: 3 LAYER "CAST"

TIPO DE RESINA: POLIETILENO LINEAL "LDPE" COLOR

PROCESO: CAST.

PROPIEDAD	METODO	EPECIFICACIONES	TOLERANCIA	RESULTADOS	UNIDAD
TIPO		MANUAL		MANUAL	
ANCHO	ASTND 2103	18	*/-0.250	18.85	PULG.
CLING		1 CARA		1 CARA	
FUERZA DESEMBOLINADO		2.5 A 6.0		3.17	KGF.
CALIBRE	ASTND 5947	80	+/-10%	82.0	GAUGE
%STRETCH A ROTURA	HIGH LIGHT	200	MIN	312.0	%
TENSION A ROTURA (DM)	ASTMD 882	4100	MIN.	5525.0	PSI
TENSION A ROTURA (DT)	ASTMD 882	1975	MIN.	2677.1	PSI
ELONGACION % (DM)	ASTMD 882	240	MIN.	353.7	%
ELONGACION % (DT)	ASTMD 882	437.5	MIN.	531.9	%
PIGMENTO NEGRO		3%		3%	

 Valle de Arriba No. 206, Col. Valle de Aragón, 1ra.

Secc., Nezahualcóyotl, Edo. de México, C.P. 57100

 Tels. 55 5402 5637, 55 8870 3320 y 55 3075 9209.

SUMA SPACE, S.A. DE C.V.



SUMA SPACE, S.A DE C.V